

RAPPORTO DI PROVA

235500 / 1

Ricevimento campione: 03/07/17

Esecuzione prova: 11/07/17

Emissione rapporto: 11/07/17

Denominaz.campione: FFA 3426M - OCV 826.

KEMICHAL S.R.L.  
VIA DELL'ARTIGIANATO, 2  
35010 TREBASELEGHE (PD)  
ITALIA

**Quadrettatura UNI EN ISO 2409:2013**

Preparazione del provino ed essiccazione: effettuate dal richiedente.

Strumento manuale con lama singola e nastro adesivo in accordo con IEC 60454-2.

Risultati della prova:

Spazio fra le incisioni	Classificazione zona 1	Classificazione zona 2	Classificazione zona 3	Spessore vernice
1 mm	0	0	0	da 0 a 60 $\mu\text{m}$ supporti duri
2 mm	0	0	0	da 0 a 60 $\mu\text{m}$ supporti teneri
2 mm	0	0	0	da 61 a 120 $\mu\text{m}$ supporti duri e teneri
3 mm	0	0	0	da 121 a 250 $\mu\text{m}$ supporti duri e teneri

Classificazione:

- 0 nessuna porzione di film di vernice asportata
- 1 asportazione della vernice inferiore al 5%
- 2 asportazione della vernice compresa fra 5 e 15%
- 3 asportazione della vernice compresa fra 15 e 35%
- 4 asportazione della vernice compresa fra 35 e 65%
- 5 asportazione della vernice maggiore di 65%

Note:

- Non è stata effettuata l'identificazione analitica del materiale sottoposto a prova.
- Non essendo stato misurato lo spessore, la prova è stata eseguita con tutte le spaziatore.
- Periodo di condizionamento: dal 03/07/2017 al 11/07/2017.

PARERE NON OGGETTO DI ACCREDITAMENTO :

- sulla base dell'esperienza del Catas, il risultato ottenuto con la spaziatore di 1 mm è indice maggiormente significativo dell'insorgenza di eventuali difetti in uso.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

  
Direttore  
Dott. Andrea Giavon